

Blue Dolphin Eco Basic is een watergedragen 1-componenten PU-basislak. Het product dient als eerste laag bij de behandeling van houten vloeren en objecten. Het is volledig watergedragen en beschikt over uitstekende chemische/fysieke eigenschappen zoals: een hoog gehalte aan vaste stoffen en transparantie, snelle droging en zeer gemakkelijk schuurbaar. Het product maakt geen vlekken in het hout en brengt de nerf in het hout minimaal naar boven.

Kenmerken

Mengverhouding	1-componenten
Verwerkingstemperatuur	+10°C ÷ +25°C
Hulpmiddel	roller 4 mm
Verdunning (indien nodig)	water
Uitstrijkrendement	80-120 g/m ²
Stofdroog	20 minuten (1)
Aanrakingsdroog	40 minuten (1)
Levensduur na opening	n.v.t.
Schuurbaar met schuurpapier	2 uur (1)
Overschilderen zonder schuren	1-12 uur (1)
Houtoxidatie	laag
Opvulling poriën	goed
Stabiliteit bij opslag	1 jaar (2)
Verpakking	5 liter
Reiniging hulpmiddelen	Blue Dolphin kwastenreinger

(1) bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid

(2) in de originele gesloten containers bij temperaturen tussen +10°C en +25°C

Arbeidsstappen:

1. Voorbereiding

De ondergrond moet droog zijn (houtvochtigheid max.12 %). Schuur het oppervlak en eindig de schuurgang met korrel 150.

2. Reken uit hoeveel product u nodig hebt.

Om tot een goed resultaat te komen is het belangrijk dat u voldoende materiaal aanbrengt.

1e laag: 8-10 m² per liter

2e laag: Afwerken met **Blue Dolphin Eco Seal of Eco Super Seal 2K**

Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af van het zuigend vermogen en de aard van de ondergrond.

3. Bereid de lak voor

Roer de lak een paar minuten goed door.

4. Aanbrengen

1e laag: Breng de lak met een Blue Dolphin Mohairroller of Universeelroller gelijkmatig aan in een soepele vloeiende beweging om ophopingen en een risico op overlapping te vermijden.

2e laag: Na 1 uur aanbrengen zonder tussen schuren. Let op! Wanneer de 2e laag 12 uur na de eerste wordt aangebracht, licht opschuren met schuurpapier met korrel 220.

Op hout met een hoog tanninegehalte moet eerst een proefje worden verricht om de reactie van de lak met het hout te controleren.

5. Droging

Na 1-12 uur is het oppervlak droog en opnieuw behandelbaar.

6. Reiniging van gebruikte werkhulpmiddelen

Werkhulpmiddelen meteen na gebruik met Blue Dolphin kwastenreiniger reinigen.

