

Eigenschappen

Gekleurde olie-/wasmengsels, hoofdzakelijk uit natuurlijke grondstoffen.
De olie is geschikt voor de meeste parketoppervlakken met aanzuigend vermogen in binnenruimtes, zoals houtparket.

Ingrediënten

Lijnzaadolie, houtolie (Tungolie), zonnebloemolie, pigmenten (afh. van producttint), kolofoniumhars-ester, gemodificeerde ureum, microwas, zinkzeep, barnsteenzuurester, kobaltbis (2-ethylhexanoaat), zirconium-, calcium- en mangaanoctoaat-droger, antioxidans.

Arbeitsstappen:

1. Voorbereiding

De ondergrond moet droog (houtvochtigheid max.12 %) en schoon zijn. Schuur het oppervlak en eindig de schuurgang met korrel 120.

2. Reken uit hoeveel product u nodig hebt.

Om tot een goed resultaat te komen is het belangrijk dat u voldoende materiaal aanbrengt.
Verbruik is 25-30 ml per m².
1 Liter is 30-40 m².

3. Bereid de olie voor

Open de verpakking en roer de olie een paar minuten goed door. Wanneer u niet goed roert, zal het eindresultaat vlekkerig zijn. Het is ook belangrijk om tussendoor te roeren wanneer u de kleurolie aan het verwerken bent.

4. Aanbrengen

1e laag: Zet de olie grof op met een verzadigde witte pad (of verzadigde doek). Draaiingen van de pad (of doek) laten zitten.

Laat de olie intrekken. Na minimaal 45 minuten en binnen 1,5 uur (afhankelijk van de weersomstandigheden als temperatuur en luchtvochtigheid) het oppervlak uitpoetsen met een schone witte pad. Wanneer de vloer vellingkanten heeft, maakt u voor het poetsen de vellingkanten schoon met een doek.

2e laag: Afwerken met Blue Dolphin Hardwax, Eco Hardwax of 2k lak.

De Eco Kleur olie voor verwerking eerst op kamertemperatuur laten komen.

5. Droging

Droog en opnieuw behandelbaar na 24 uur (20/25°C / 50-55% rel. luchtvochtigheid).

Belangrijk!

Doe eerst een droogtest voordat u de kleurolie gaat afwerken met Hardwax of lak.

Breng op een onopvallende plek Hardwax of lak aan. Masseer de Hardwax of lak goed in.

Wanneer de kleur niet oplost is het oppervlak geschikt om verder af te werken. Lost de kleur wel op in de Hardwax of lak, dan moet de vloer nog verder drogen.

6. Reiniging van gebruikte werkhulpmiddelen

Werkhulpmiddelen meteen na gebruik met Blue Dolphin kwastenreiniger reinigen.

Opslag

Koel, droog en goed gesloten bewaren. Er kan zich een vel vormen. Vóór hernieuwd gebruik het vel verwijderen of de olie door een zeef gieten.

Verpakkingen

0,25 l / 1 l blikken.

Veiligheidsaanwijzingen



Irriterend

Opgelet! Met product doordrenkte arbeidsmaterialen zoals bijv. lappen, sponzen, kleding, schuurstof etc. luchtdicht opbergen in metalen bak of uitspoelen met water en op een niet brandbare ondergrond uitgespreid laten drogen (zelfontbrandingsgevaar!). Het product is op zich niet zelfontvlambaar. Bevat houtolie en kobaltbis (2-ethylhexanoaat). Huidcontact kan tot overgevoeligheid leiden. Zorg ervoor dat kinderen niet bij het vloeibare product kunnen komen. Bij inslikken meteen arts opzoeken en verpakking of etiket laten zien. Alleen in goed geventileerde omgevingen gebruiken. Let bij de verwerking op een toereikende bescherming van de huid. Draag bij het schuren een fijnstofmasker! De mogelijkheid bestaat dat de natuurlijke grondstoffen een typische geur verspreiden.

Afvoer als afval

Vloeibare productresten inleveren bij een inzamelpunt voor oude verf/lak of volgens de geldende lokale voorschriften afvoeren. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte werkhulpmiddelen kunnen na droging met het huisvuil meegegeven worden. Alleen gereinigde of van resten ontdane verpakkingen met uitgeharde aanhechtingen ter recycling inleveren of volgens de geldende lokale voorschriften afvoeren! Niet reinigbare of niet adequaat geleegde verpakkingen dienen als product behandeld en afgevoerd te worden!

VOC-markering volgens Decopaint-Richtlijn en ChemVOCFarbV:

EU-grenswaarde (cat. A/f): 700 g/l (2010)

9411-9485 bevatten max. 1 g/l VOC.

AVV-Afvalcode volgens het Europese afvalregister: 08 01 11*

De informatie en aanwijzingen van het technische datasheet zijn bindend. Indien van deze voorschriften afgeweken moet worden, dient men vooraf de toepassingstechnische afdeling van ZenDac te raadplegen. De algemene bouwtechnische regels moeten nageleefd worden. Met het verschijnen van dit datasheet verliest alle eerdere informatie haar geldigheid.