

Blue Dolphin Eco Seal is een 1-componenten watergedragen lak met een uitstekend uitstrijkrendement. Hij heeft een hoog gehalte aan vaste stoffen die hout een licht warme tint geven.

Kenmerken

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Mengverhouding | 1-componenten |
| Verwerkingstemperatuur | +10°C ÷ +25°C |
| Hulpmiddel | roller 4 mm |
| Verdunning (indien nodig) | water |
| Uitstrijkrendement | 80-100 g/m ² |
| Stofdroog | 40 minuten (1) |
| Aanrakingsdroog | 2 uur (1) |
| Levensduur na opening | n.v.t. |
| Schuurbaar met schuurpapier | 12 uur (1) |
| Overschilderen zonder schuren | 2-4 uur (1) |
| Glasniveau | 35 gloss (2) |
| Chemische/fysieke eigenschappen | goed |
| Dekking | uitstekend |
| Houtoxidatie | licht |
| Stabiliteit bij opslag | 6 maanden (3) |
| Verpakking | 5 liter |
| Reiniging hulpmiddelen | water |

(1) bij 20°C en 65% R.L.

(2) op natte laag van 90 gehard bij 20°C en 65% R. L. gedurende 7 dagen

(3) in originele verzegelde verpakkingen bij temperaturen tussen +10°C en +25°C

Arbeidsstappen:

1. Voorbereiding

De ondergrond moet droog zijn (houtvochtigheid max.12 %). Schuur het oppervlak en eindig de schuurgang met korrel 150.

2. Reken uit hoeveel product u nodig hebt.

Om tot een goed resultaat te komen is het belangrijk dat u voldoende materiaal aanbrengt.

1e laag: 10-12 m² per liter

2e laag: 10-12 m² per liter

3e laag: 10-12 m² per liter

Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af van het zuigend vermogen en de aard van de ondergrond.

Belangrijk!

Wanneer u een vloer afwerkt die is behandeld met Blue Dolphin kleurolie is het belangrijk om eerst een droogtest te doen voordat u de kleurolie gaat afwerken met lak.

Breng op een onopvallende plek lak aan. Masseer de lak goed in. Wanneer de kleur niet oplost is het oppervlak geschikt om verder af te werken. Lost de kleur wel op in de lak, dan moet de vloer nog verder drogen. Een vloer afgewerkt met kleurolie moet behandeld worden met Blue Dolphin Eco Super Seal 2K. Wanneer de vloer na de lak afwerking "harig" aanvoelt, deze laag na 12 uur (na uitharding) met een slijpnet korrel 220 snel schuren en de behandeling herhalen.

3. Bereid de lak voor

Roer de lak een paar minuten goed door.

4. Aanbrengen

1e laag: aanbrengen met een Blue Dolphin Mohairroller of Universeelroller.

2e laag: na 2-4 uur Blue Dolphin Eco Seal aanbrengen zonder tussen te schuren. Let op! Wanneer de 2e laag 12 uur na de eerste wordt aangebracht, dan wordt licht opschuren met schuurgaas (korrel 220) aangeraden.

3e laag: (indien nodig) na 12 uur vloer tussen schuren met korrel 220.

Op hout met een hoog tanninegehalte moet eerst een proefje worden verricht om de reactie van de lak met het hout te controleren.

5. Droging

Na ca. 2-4 uur is het oppervlak droog en opnieuw behandelbaar. Na 24 uur kan de vloer voorzichtig worden belopen. Volledig uitgehard en belastbaar na 10-14 dagen.

6. Reiniging van gebruikte werkhulpmiddelen

Werkhulpmiddelen meteen na gebruik met water reinigen.

