

Eigenschappen

Blue Dolphin Hardwax is een hoogwaardig product uit natuurlijke grondstoffen. Het product verlevendigt de natuurlijke structuur, verdiept de tinten van de behandelde ondergronden en schept een zijdeglans of mat, belastbaar, vuil- en waterafstotend oppervlak met een open poriën-structuur die vergeling vermindert. Voor een efficiënte, tijdbesparende oppervlakte-behandeling van alle penetreerbare hout- en kurkvloeren, platen op houtbasis - zoals Sterling OSB-platen – in binnenruimtes. Geschikt als grondlaag en als afwerklaag. Ideaal als eindbehandeling/afwerking voor Blue Dolphin kleur olieën. Voor tropische houtsoorten gebruikt u Blue Dolphin Eco Hardwax als eerste laag. Afwerken kan met Blue Dolphin Hardwax.

Ingrediënten

Alifatische koolwaterstoffen, ricinusolie, kolofonium-hars-ester, distelolie, kiezelzuur, microwas, aluminiumsilicaat, barnsteenzuurester, klei, kobaltbis (2-ethylhexanoaat), zirkonium- en mangaanoctoaat-droger, antioxidans.

Arbeitsstappen:

1. Voorbereiding

De ondergrond moet droog zijn (houtvochtigheid max.12 %). Schuur het oppervlak gelijkmatig en eindig de schuurgang met korrel 120.

2. Reken uit hoeveel product u nodig hebt.

Om tot een goed resultaat te komen is het belangrijk dat u voldoende materiaal aanbrengt.

1e laag: ca. 60 - 80 ml/m² resp. 12 - 16 m²/l.

2e en eventueel 3e laag elk 45 – 60 ml/m² resp. 16 – 20 m²/l. Wanneer een derde laag aangebracht wordt moet de vloer eerst licht worden opgeschuurd.

Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af van het zuigend vermogen en de aard van de ondergrond.

Belangrijk!

Wanneer u een vloer afwerkt die is behandeld met Blue Dolphin kleurolie is het belangrijk om eerst een droogtest te doen voordat u de kleurolie gaat afwerken met Hardwax. Breng op een onopvallende plek Hardwax aan. Masseer de Hardwax goed in. Wanneer de kleur niet oplost is het oppervlak geschikt om verder af te werken. Lost de kleur wel op in de Hardwax, dan moet de vloer nog verder drogen. Wanneer de vloer na de Hardwax afwerking “harig” aanvoelt, deze laag tussen schuren met een groene pad en de behandeling herhalen.

3. Bereid de olie voor

Open de verpakking en roer de olie een paar minuten goed door.

4. Aanbrengen

Met een Blue Dolphin vloerborstel of universeel roller dun en gelijkmatig aanbrengen en goed uitstrijken in de nerfrichting. Bij ondergronden met een sterk zuigende werking of grove poriën zoals kurk, grenen, elzenhout etc. de olie bij de eerste laag royaal aanbrengen en gelijkmatig verdelen. Als alternatief kan ook een grondlaag aangebracht worden van Blue Dolphin Eco Hardwax om de hoeveelheid oplosmiddelen te reduceren.

5. Droging

De droogtijd bedraagt 12-16 uur (20°C/50-55% rel. luchtvochtigheid). Na 24 uur kan er eventueel licht opgeschuurd worden en een 2e laag aangebracht worden. Na 3 dagen licht belastbaar. Volle belastbaarheid na 7 -10 dagen. Tragere droging kan zich voordoen bij lage temperaturen, hoge ondergrond- en luchtvochtigheid en bij looizuur houdende houtsoorten, tropische houtsoorten en kurk.

6. Reiniging van gebruikte werkhulpmiddelen

Werkhulpmiddelen meteen na gebruik met Blue Dolphin kwastenreiniger reinigen.

Belangrijk: Verricht vooraf een test!

Bij de verwerking en droging van de producten dient men voor een optimale circulatie van frisse lucht te zorgen! Niet onder 16°C verwerken! De Hardwax voor verwerking eerst op kamertemperatuur laten komen.

Verpakkingen

0,375 l / 0,75 l / 2,5 l en 10 l blikken

Veiligheidsaanwijzingen

Opgelet! Met product doordrenkte arbeidsmaterialen, zoals bijv. lappen, sponzen, kleden, schuurstof etc., luchtdicht opbergen in metalen bak of uitspoelen met water en op een niet brandbare ondergrond uitgespreid laten drogen (zelfontbrandingsgevaar!). Het product op zich is niet zelfontvlambaar, maar is wel brandbaar.

Bevat kobaltbis (2-ethylhexanoaat). Kan allergische reacties veroorzaken. Zorg ervoor dat kinderen niet bij het vloeibare product kunnen komen. Damp/aerosol niet inademen. Alleen in goed geventileerde omgevingen gebruiken. Let bij de verwerking op een toereikende bescherming van de huid. Draag bij het schuren een fijnstofmasker! Het is mogelijk dat de natuurlijke ingrediënten een typische geur verspreiden!

Afvoer als afval

Vloeibare productresten inleveren bij een inzamelpunt voor oude verf/lak of volgens de geldende lokale voorschriften afvoeren. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte werkhulpmiddelen kunnen na droging met het huisvuil meegegeven worden.

Alleen gereinigde of van resten ontdane verpakkingen met uitgeharde aanhechtingen ter recycling inleveren of volgens de geldende lokale voorschriften afvoeren! Niet reinigbare of niet adequaat gelegeerde verpakkingen dienen als product behandeld en afgevoerd te worden!

VOC-markering volgens Decopaint-Richtlijn en ChemVOCFarbV:

EU-grenswaarde (cat. A/i): 500 g/l (2010)

9032 bevat max. 450 g/l VOC.

AVV-Afvalcode volgens het Europese afvalregister: 08 01 11*

GISCODE: Ö 60

De informatie en aanwijzingen van het technische datasheet zijn bindend. Indien van deze voorschriften afgeweken moet worden, dient men vooraf de toepassingstechnische afdeling van ZenDac te raadplegen. De algemene bouwtechnische regels moeten nageleefd worden. Met het verschijnen van dit datasheet verliest alle eerdere informatie haar geldigheid.